

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 431-79П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РУДЫ МАРГАНЦЕВОЙ (44д)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава руд марганцевых (ТУ 14-9-50-73 "Концентраты марганцеворудные", МЧМ СССР) на аттестованные компоненты в соответствии с ГОСТ 22772.2-77, ГОСТ 22772.4-77 - ГОСТ 22772.7-77

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1999

Описание СО:

материалом СО является руда марганцевая (ТУ 14-9-50-73). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
44д	MnO ₂	52.2	%	0.1	A

44д	Mn	44.4	%	0.1	A
44д	SiO ₂	13.67	%	0.05	A
44д	CaO	2.16	%	0.03	A
44д	MgO	1.17	%	0.02	A
44д	Fe	1.47	%	0.01	A
44д	Al ₂ O ₃	1.64	%	0.02	A
44д	P	0.217	%	0.003	A
44д	S	0.025	%	0.001	A
44д	BaO	0.60	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.