

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2664-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрОФ10-1,0, БрОФ10-0,5 (М856х)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа бронз типа БрОФ10-1,0, БрОФ10-0,5 по ТУ 26-06-554-70 "Прутки оловянно-фосфористой бронзы, используемой для вкладышей прокатных станов", утвержденным Минавтопромом.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1993

Описание СО:

материал СО представляет собой бронзы БрОФ10-1,0, БрОФ10-0,5. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 150 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ЭЗКС ЛСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Sn	(9.86)	%		
01	Al	(0.002)	%		

01	Fe	0.360	%	0.004	A
01	Pb	0.088	%	0.002	A
01	Cu	88.21	%	0.03	A
01	P	0.83	%	0.01	A
01	Zn	0.323	%	0.006	A
01	Sb	0.309	%	0.006	A
01	Si	0.0173	%	0.0006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.